KONİZMA
İNŞAAT TURİZM TARIM GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Büyük Kayacık OSB Mah.
102. Cad. No: 12
42050 Selçuklu / KONYA
+90 332 342 21 68
+90 332 342 21 69
www.mantosur.com.tr
www.mantotime.com.tr

Technical Data Sheet

Product Name: STROSUR 2K Çift Bileşen Su Yalıtım Harcı
İssued on : 25-09-2024
Revision No: 03

TANIM

Çimento ve akrilik esaslı, iki bileşenli, tam elastik su yalıtım malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

İç ve dış her tür yapı elemanının korunması ve su izolasyonu sağlamasında güvenle kullanılır.Bu amaçla:
WC, banyo, mutfak gibi ıslak hacimlerde, su depolarında.
Temellerde, teras ve balkonlarda (üzerini korumak şartıyla), kaplıca, hamam gibi yoğun su kullanılan mekânlarda tam esnek su yalıtım malzemesi olarak kullanılır.
Negatif su basıncına maruz yerlerde kullanılamaz.

ÖZELLİKLER

- Yüksek yapışma kabiliyetine sahiptir.
- Tam esnek ve geçirimsizdir.
- Esnek bir kaplama oluşturduğu için mekanik etkenlere karşı dayanıklıdır.
- Uygulanan yüzeylerde sonradan oluşabilecek kapiler (0.1 mm'ye kadar) çatlaklarda kalitesini kaybetmez.
- Ek yeri olmadan, bütünleşik ve kalıcı bir kaplama oluşturur.
- Su buharına karşı geçirgendir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

TS-1504-2

- Görünüm: Renk / A bileşeni: beyaz sıvı B bileşeni: beyaz toz.
- Karışım oranı: 25 kg toz (torba) + 8 kg sıvı (bidon).
- Yoğunluk: Toz: 1.35 ± 0.05 kg/l.
- Taze harç: 1.70 ± 0.05 kg/l.
- Su emme: ≤ 0.1 kg/m²h$^{0.5}$
- Basınçlı suya dayanım: ≥ 1.5 bar (pozitif yönde).
- Yapışma dayanımı: ≥ 1.0 N/mm² (28 gün).
- Yüzey sıcaklığı: +5°C – +30°C.
- Ortam sıcaklığı: +5°C – +30°C.
- Olgunlaşma süresi: 3 – 5 dakika.
- Kullanım süresi: 2 saat (+20°C'de).
- Sıcaklık dayanımı: -20°C ile +80°C arası.

KONİZMA
İNŞAAT TURİZM TARIM GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Büyük Kayacık OSB Mah.
102. Cad. No: 12
42050 Selçuklu / KONYA
+90 332 342 21 68
+90 332 342 21 69
www.mantosur.com.tr
www.mantotime.com.tr

KURUMA SÜRESİ

- 24 saat.
- Katlar arası bekleme süresi: 4 saat.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzey üzerinde ürünün yapışmasını engelleyen her türlü pis, kirli vb. zemin temizlenmelidir.
Gerekli hallerde basınçlı su ve sabunlu ılık su kullanılmalıdır.
Ham sıva veya beton yüzeye uygulanmalıdır.
Eğer yüzeyde kaplama, boya vb. malzeme varsa mekanik yollarla yüzeyden temizlenerek brüt betona kadar inilmelidir.
Uygulama yüzeyi hafif nemli ve temiz olmalıdır.
Uygulama yapılacak yüzeylerin göllenme yapmayacak bir eğime (min.%5) sahip olması gerekir.
Uygulama öncesinde zemin düz günlüğü için decosür tamir harçları kullanılmalıdır.
Yatay ve düşey birleşim yerlerindeki soğuk derzlere Fuga açılarak decosür tamir harcı ile pah yapılmalıdır.
Yüzey hazırlığı tamamlandıktan sonra, yüzeyler mutlaka nemlendirilmelidir.
Akıcı kıvamda fırça veya rulo uygulaması için, 1 ölçü A bileşeni(sıvı) ile 2 ölçü B bileşeni (toz) düşük devirli (400-600 d/dakika) mikser ile karıştırılır.
Malayla uygulamada macun kıvamı için, sıvı miktarında %30-35 azaltma yapılır.
Malzeme, 2 kat olarak uygulanmalıdır.

UYARI

- Uygulamalar +5°C ve +30°C arasında yapılmalıdır.
- Uygulama yapılan yüzeyler en az 24 saat:
  yağmurdan, dondan, direkt güneş ışığından, yaya ve araç trafiğinden korunmalıdır.
- Güneş ışığına direkt maruz kalacak yerlerin üzeri kaplanmalıdır.
- Strosür2k uygulaması için kullanılan el aletleri uygulama sonrasında su ile temizlenebilir.
- Uygulama sırasında eldiven kullanılmalıdır.
- Ürünün göze ve cilde teması halinde bol su ile yıkanmalıdır.
- Alerjik durumlarda en kısa zamanda doktora başvurulmalıdır.

SARFİYAT

25+8 kg SF-1.Kat;1,5 kg m^2 - 2.Kat; 1 kg m^2 - toplam 2,5 kg m^2 :net; 13,2 m^2 Verilen sarfiyatlar yaklaşık değerler olup; yüzeyin gözenek ve boşluk yapısına göre farklılıklar olacağından, kesin sarfiyat iş bitiminde belli olacaktır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında; nemden, dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak,
serin ve kuru ortamda 12ay depolanabilir.

AMBALAJ

33 kg set (A+B).
A bileşeni: 8kg plastik bidon.
B bileşeni: 25kg kraft torba.

Büyük Kayacık OSB Mah.
102. Cad. No: 12
42050 Selçuklu / KONYA
+90 332 342 21 68
+90 332 342 21 69
www.mantosur.com.tr
www.mantotime.com.tr

ZARARLILIK İFADESİ

H315 Cilt tahrişine yol açar.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

ÖNLEM İFADESİ

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın).
P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.