KONİZMA
İNŞAAT TURİZM TARIM GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Büyük Kayacık OSB Mah.
102. Cad. No: 12
42050 Selçuklu / KONYA
+90 332 342 21 68
+90 332 342 21 69
www.mantosur.com.tr
www.mantotime.com.tr

Technical Data Sheet

Product Name: STROSUR Hazır su Yalıtım Harcı
İssued on : 25-09-2024
Revision No: 03

TANIM

Akrilik kopolimer esaslı, yüksek yapışma ve nefes alma kabiliyetine sahip, bükülmeyen ve çatlamayan su yalıtım harcıdır.
Ürünün ana yapısını oluşturan, özel bağlayıcı polimer ve inorganik yapıya sahip dayanıklı agregalardan üretilmiştir ve suya karşı direnci artırılmıştır.
Ayrıca, ıslak olarak uygulanan, kullanıma hazır bir su yalıtım malzemesidir ve çimento içermez.

KULLANIM ALANLARI

İç ve dış mekanlarda, yatay ve dikey yüzeylerde, düz ve eğimli çatılarda, teraslarda, balkonlarda, havuzlarda ve su depolarında, yağmur oluğu, saçak ve baca kenarlarında; beton, sıva, tuğla, çinko, galvaniz ve briket gibi yüzeylerde uygulanabilir.

ÖZELLİKLER

- Kullanıma hazırdır.
- Zayıf kimyasallara karşı dayanıklıdır.
- Yüzeylerin nefes almasına olanak sağlar.
- Her türlü yapı malzemesine mükemmel yapışma sağlar.
- Yatay ve dikey yönde (+ -) iki kat halinde, her kat kuruduktan sonra uygulanmalıdır.
- Solvent içermez.

TEKNİK ÖZELLİKLER

TS-1504-2

- Su buharı geçirim sınıfı 1: SD<5 m.
- Su emme ve su geçirgenliği: $w<0.1\ kg/m^2.h^{05}$.
- Yangına dayanım sınıfı: E.
- Mineral bazlı yüzeylerde yapışma mukavemeti: (7.15 kgf / cm^2).
- Su buharı geçirgenliği: (23°C ve %65 nemde 24 saatte 27.6 g/m^2 gün).
- Çekme mukavemeti; 23°C'de 24 saatte 24.5 kgf / cm^2, 72 saatte 55 kgf / cm^2.
- Sıcaklık Dayanımı: -20°C ile +70°C.
- Tüketim: (Dikeyde 0.750-1 kg/m^2, yatayda 1-1.5 kg/m^2) – Yaklaşık.
- İki katta ortalama 1000-1500 gr/m^2 yüzey kaplanabilir – Yaklaşık.

Büyük Kayacık OSB Mah.
102. Cad. No: 12
42050 Selçuklu / KONYA
+90 332 342 21 68
+90 332 342 21 69
www.mantosur.com.tr
www.mantotime.com.tr

UYGULAMA

Uygulama yüzeylerindeki kaba sıva kalıntıları spatula ile temizlenmelidir. Yüzeydeki çatlak ve hasarlı bölgeler onarılmalıdır. Uygulama 5°C ile 35°C arasında yapılmalıdır. Uygulama, mala kullanılarak 2 kat halinde gerçekleştirilir. Katlar arasında en az 24 saat beklenmelidir. Uygulama kalınlığı 1-2 mm arasında olmalıdır.

TÜKETİM

Uygulanan yüzey için; her bir kat için yapısına, pürüzlülüğüne ve gözenekliliğine bağlı olarak;
dikeyde 0.750-1 kg/m², yatayda ise 1-1.5 kg/m² sarfiyat öngörülmektedir.
Verilen sarfiyatlar yaklaşık değerlerdir; çünkü yüzeyin gözenek ve boşluk yapısına göre farklılık gösterebilir.
Kesin sarfiyat, yüzeyin durumuna bağlı olarak işin sonunda netleşecektir.

KURUMA SÜRESİ (20 °C %65 HR'de)

- İlk kuruma 12 saat.
- İkinci kat 24 saat.
- Tam kuruma 48 saat.

DEPOLAMA

Raf ömrü, açılmamış orijinal ambalajında, kuru bir ortamda:
(maksimum %60 bağıl nem ve +5°C ile +25°C arasında serin bir sıcaklıkta) saklandığında 12 aydır.
Kuru bir ortamda, en fazla 10 kat istiflenerek muhafaza edilmelidir.

AMBALAJ

20kg PE Kova.

ÖNLEM İFADESİ

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın).
P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.